

Gips-Kalk-Feinputz 156



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

306006

EN 998-1: 2010

Sádro-vápenná stavební malta pro vnitřní omítky B3/50/2, dle EN 13279-1.

Jemná sádrovápenná omítka (štuk) pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek s možností vyrovnání jádrové omítky vrstvou až do 5 mm. Omítka je určena pro vnitřní prostory s běžnou vlhkostí.

Reakce na oheň	Třída A1
Vzduchová neprůzvučnost	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Přídržnost	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$0,43 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ Při teplotě 23°C a 50% relativní vlhkosti
Trvanlivost	> 50 minut
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tahu za ohybu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Pevnost v tlaku	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$