



Den Braven

# Super flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu **MAMUT GLUE FLEXI S2**



- » Extrémně flexibilní (průhyb > 5 mm)
- » Lepení i na starou dlažbu
- » Také pro lepení na dřevěné podklady, OSB desky (nutno použít adhézní můstek)
- » Vhodné na velkoformátovou tmavou dlažbu (více než 60 x 60 cm)

# Porovnání lepidel

	Mamut Glue Flexi S2 C2TE S2	Super Flex C2TE S1	Quartz FX C2TE	Quartz Extra C2T	Quartz C2	Quartz C1T
<b>C1</b> Přídržnost ≥ 0,5 (N/mm <sup>2</sup> )	+	+	+	+	+	+
<b>C2</b> Přídržnost ≥ 1 (N/mm <sup>2</sup> )	+	+	+	+	+	-
<b>T</b> Snížený skluz ≤ 0,5 mm	+	+	+	+	-	+
<b>E</b> Prodloužená doba zavadnutí nejméně 20 minut min. ≥ 0,5 (N/mm <sup>2</sup> )	+	+	+	-	-	-
<b>S1</b> Deformovatelné lepidlo - průhyb 2,5 - 5 mm	+	+	-	-	-	-
<b>S2</b> Deformovatelné lepidlo - průhyb ≥ 5 mm	+	-	-	-	-	-
Zpracovatelnost (min.)	180	180	180	180	90 - 120	120 - 180
Otevřený čas (min.)	30	30	20	20	20	20
Spárování obkladu (hod.)	24	24	24	24	24	24
Spárování dlažby (hod.)	48	48	48	48	48	48
Interiér	+	+	+	+	+	+
Exteriér	+	+	+	+	+	+
Velkoformátová dlažba	+	+	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné
Přímo na starou dlažbu	+	+	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné
Přírodní a umělý kámen	+	+	+	+	+	+
Keramické obklady a dlažba	+	+	+	+	+	+
Podlahové vytápění zalité v betonu	+	+	+	+	+	-
Přímo na elektrické rohože	+	+	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné
Pro bezspárové obklady	+	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné
Vhodné na velkoformátovou tmavou dlažbu (více jak 60 x 60 cm)	+	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné
Na místa vystavená výrazným teplotním výkyvům	+	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné