

SP350


Lepidlo s vysokou
počáteční pevností

Lepí a drží
okamžitě a pevně





3.0 N/mm²



Lepidlo s testem
na extrémní zátěž!

Měřeno na pevnost v tahu.




SP350

Lepidlo s vysokou počáteční pevností

SP350 je nestékavé vysokoviskózní tmelové lepidlo na hybridní polymerové bázi.


Bylo vyvinuto pro nejrůznější stavební aplikace vyžadující okamžitou únosnost lepené předmětu bez použití dodatečné mechanické fixace. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je SP350 všestranným pomocníkem na stavbách i v domácnostech.




Extrémně vysoká únosnost s okamžitým účinkem. Lepidlo udrží i mnohakilogramové permanentně zatížené předměty.




Žádná dodatečná fixace není absolutně vyžadována. SP350 bylo testováno na samostatné zatížení bez použití ocelové spojovací techniky.



Stálá pružnost lepidla rozšiřuje možnosti jeho použití i v místech, kde je nutné počítat se zvýšenými dilatacemi přilehlého povrchu.




Odolnost proti povětrnosti umožňuje použít lepidlo v exteriérech a v místech náchylných na UV záření a zvýšenou vlhkost.




Přetíratelnost lepidla je výbornou vlastností SP350. Jednoduchým přetřením lze zajistit barevnou kompatibilitu s okolím.


Použití lepidla illbruck SP350




Lepení zrcadel na
obklady a sádkkartony




Lepení betonových stříšek,
tvarovek a jiných doplňků




Lepení koupelnových
doplňků, věšáků apod.




Lepení plotových planěk
přímo na nosné jekly



Lepení polic a regálů




Lepení OSB desek na trámy




Lepení funkčních i ozdob-
ných lišt, soklověk apod.



Lepení okenních parapetů



Lepení schodnic a obkladů
ze dřeva i keramiky



Lepení venkovních betono-
vých obkladů

SP350**Lepidlo s vysokou počáteční pevností**

Technická specifikace

| Vlastnost | Norma | Klasifikace |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Objemová hmotnost | DIN 52 451-A | 1.5 g/cm ³ |
| Vytvoření povrchové slupky | | cca 15 minut |
| Rychlost vytvrzování | | cca 3.5 mm / 1 den |
| Smrštění po vytvrzení | DIN 52 451 | 3.4 % |
| Pevnost v tahu | DIN 53504 S2 | 3.0 N/mm ² |
| Pevnost v tahu | DIN EN ISO 8339 Metoda A | 2.0 N/mm ² |
| E-modul při 100% natažení | DIN EN ISO 8339 Metoda A | cca 1.3 N/mm ² |
| Protažení při přetržení | DIN EN ISO 8339 Metoda A | cca 350% |
| Elastické zotavení | DIN EN ISO 7389 Metoda B | 60% |
| Tvrdost Shore A | DIN 53505 | 55 |
| Teplotní odolnost | | -40°C až +90°C |
| Aplikační teplota | | +5°C až +40°C |
| Skladovatelnost | | +5°C až +25°C |

Varianty produktu


- Kartuše 310 ml
- Salám 600 ml



Autorizovaný distributor:



 **tremco
illbruck**
tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
www.tremco-illbruck.cz
 [tremcoillbruck.cz](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.cz)