

KVK SANAČNÍ ŠTUK

0200 KO



Deklarace

- sanační malta pro vnitřní/vnější omítku (R) podle EN 998 – 1:2010

Použití

- ruční provádění vnitřních i vnějších omítek
- poslední vrstva sanačního systému na KVK Sanační omítku 0210 KVK, 0230 KVK, 0240 KVK nebo 250 KVK
- stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
- sklepy, vlhké a prosolené zdivo
- rovněž na tepelněizolační a klasické omítky ze sortimentu KVK

Vlastnosti produktu

- jemný, vysoce porézni štuk
- vodoodpudivý
- difúzně otevřený
- mrazuvzdorný

Příprava podkladu

- podklad se lehce zdrsní

Rozmíchání a zpracování materiálu

- 1) K rozdělání použijeme pitnou vodu nebo vodu splňující ČSN EN 1008.
- 2) Suchá směs se s vodou smíchá dle poměru uvedeném v tabulce.
- 3) Malty je třeba míchat min. 5 minut pomocí pomaloběžného el. míchadla (max. 600 ot. / min.).
- 4) Sanační štuk se nanáší ve vrstvě cca 2 – 3 mm.
- 5) Po zavadnutí se zatočí plstěným hladítkem.
- 6) Po 14 dnech lze případně natírat difúzně otevřenou fasádní barvou dle doporučení výrobce barev.
- 7) Barva musí být vysoce prodyšná.



Upozornění

- dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřipustné
- při teplotách pod 5 °C (vzduch i podklad) a při očekávaných mrazech se sanační práce nesmějí provádět
- hotová omítka nesmí být ve styku se zeminou nebo částí terénu, vždy je nutné ji zakončit min. 20 mm nad úroveň terénu; k izolaci detailu soklové části je možné použít 0255 KVK Renovační izolační omítku
- údaje uvedené v tomto listu odpovídají současnému stavu našich znalostí, tento list nemůže obsahovat všeobecná pravidla stavební techniky, platné normy a pravidla pro zpracování, tato pravidla musí dodržovat dodavatel stavebních prací spolu s odpovídajícími předpisy pro zpracování

Bezpečnost práce

- malťová směs vytváří po smíchání s vodou alkalickou směs
- při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv a ochranné pomůcky
- při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a konzultujte s očním lékařem
- po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným ochranným krémem
- další pokyny viz bezpečnostní list výrobku – k dispozici na webových stránkách KVK

Likvidace obalů

- prázdný pytel, fólii a nepotřebovaný obsah uložte na státem schválenou skládku odpadu

Technické parametry	Závazné
Pevnost v tlaku po 28 dnech (kategorie CS II)	1,5 – 5 MPa
Přidrženost po 28 dnech - způsob odtržení (FP)	min. 0,10 MPa (FP:A)
Kapilární absorpce vody po 24 hodinách	max. 0,3 kg.m ⁻²
Faktor difúzního odporu vodní páry μ	max. 15
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$ (tabulková hodnota, P = 50 %)	max. 0,47 W.m ⁻¹ .K ⁻¹
Reakce na oheň	třída A1
Doba zpracovatelnosti	min. 2 hodiny
Trvanlivost (počet cyklů)	min. 10

Technické parametry	Informativní
Sypná hmotnost suché směsi	cca 1 200 kg.m ⁻³
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	min. 0,5 MPa
Spotřeba záměsové vody na 35 kg pytel	cca 9,0 l
Zrnitost směsi	0 – 0,6 mm
Spotřeba směsi 0200 při tloušťce vrstvy 2 mm	cca 2 kg.m ⁻²
Objemová hmotnost čerstvé malty	cca 1 700 kg.m ⁻³
Teploty při zpracování	5 – 25 °C
Vydatnost jednoho 35 kg pytle	cca 17 m ² omítky o tloušťce 2 mm
Obsahuje	křemičitý písek, pojiva, modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost

Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

Expedice a skladování

- expedice tohoto produktu probíhá:
v papírových pytlích po 35 kg
na paletách EUR 1,225 t, krytých fólií
ve vagónech ČD i auty
- skladovat v suchu, chránit před vlhkem, přímým slunečním svitem, na dřevěných paletách a v původním uzavřeném obalu
- maximální možná relativní vlhkost vzduchu je 75 %, v opačném případě může dojít ke změnám zpracovatelských a užitných vlastností produktu
- při dodržení těchto podmínek je doba skladovatelnosti 12 měsíců od data výroby vyznačeného na obalu

Zajištění kvality

- kvalita výrobků je trvale zajišťována podnikovou laboratoří
- nezávislá kontrola je prováděna autorizovanou osobou
- zkoušky se provádějí dle ČSN EN 998 – 1
- ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Ochrana životního prostředí

- při výrobě jsou dodržovány zásady ochrany životního prostředí uplatňované v souladu s ČSN EN ISO 14001