



HASIT PUTZGRUND

Penetrační nátěr pod fasádní omítky

Oblast použití:	Pigmentovaný základní nátěr bez obsahu rozpouštědel s minerálními plnivy. Univerzální základní penetrační nátěr pro sjednocení nasákavosti silně nebo rozdílně savých podkladů. Úprava podkladu před následným nanášením minerálních vrchních nebo pastovitých vrchních omítek na bázi (Silikonu, Silikátu, SiSi, nebo Akrylátu) ve vnějším nebo vnitřním prostředí. Všechny technické parametry a vlastnosti konečné vrchní povrchové úpravy jsou testovány spolu se základním penetračním nátěrem. Tento penetrační nátěr je relevantní pro snížení nasákavosti (30% snížení), sjednocení savosti podkladu, sjednocení optického vzhledu, zjednodušení praktickou aplikaci vrchních omítek a je proto důležitou součástí systému. Kromě toho také chrání všechny existující organické pigmenty (pH neutralizace povrchu). Aplikace vrchních omítek na vlhké, nenapenetrované podklady nebo na nezaschlý film tvořící penetrační nátěr může prvním dnem zničit téměř kompletní ochranu (snížení ochrany růstu řas a hub).
Materiálové složení:	• Disperzní pojivo • Minerální plnivo • Probarvený • Organický
Vlastnosti:	• Vysoká přídržnost • Vyrovnává poréznost podkladu • Redukuje nasákavost podkladu • Bez rozpouštědel a změkčovadel • Neutralizuje hodnotu Ph
Zpracování:	
Podmínky zpracování:	Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.
Podklad:	Musí být suchý, nosný, rovný, čistý, pevný a zbavený nečistot všeho druhu (např. výkvěty, slinuté vrstvy, řasy, mechy a oddělovacích látek).
Příprava podkladu:	Aplikace penetračního nátěru a vrchních omítek musí být v souladu s technickým listem a všemi národními mormami a předpisy.
Příprava materiálu:	Připraveno k okamžitému použití. Nefedit.
Zpracování:	Nátěr se provede, rovnoměrně kryjící, pomocí vhodného štětce, válečku nebo štětky. Před aplikací penetračního nátěru HASIT Putzgrund musí být podkladní omítky nebo armovací malty celoplošně vyschlé. Minimálně 1mm omítky = 1 den schnutí (závisí na počasí a teplotě). Betonové podklady musí mít před aplikací penetračního nátěru maximální zbytkovou vlhkost < 2,5% (měřeno CM metodou). Doba vysychání před nanášením konečného povrstvení min. 12 hodin (podle teplotních a povětrnostních podmínek). Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. Před aplikací probarvené šlechtěné omítky je nutné použít i probarvený penetrační přípravek v nejbližším možném odstínu. Při aplikaci mozaikových omítek je nutné použít penetrační přípravek v tmavším odstínu než je mozaiková omítky. Dodatečná výměna není možná. Stavební prvky jako (okna, okenní rámy, dveře, atd.) je nutné při zpracování omítky ochránit před znečištěním a poškozením.
Balení:	V recyklovatelných plastových kbelících.
Skladování:	Skladovat v uzavřeném obalu. Teplota při skladování mezi +5°C a +30°C. Skladování: min. 9měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C, 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr⁶⁺). Datum výroby je uveden na obalu.



HASIT PUTZGRUND

Penetrační nátěr pod fasádní omítky

Technická data:

Číslo výrobku	23072	23071
Způsob balení		
Množství na balení	5 l/Balení	15 l/Balení
Balení na paletě	64 EH/Pal.	24 EH/Pal.
Barva	bílá	
Spotřeba	0,17- 0,2 l/m ²	
Vydatnost	20,0- 25,0 m ² /Bal.	80,0- 100,0 m ² /Bal.
Hustota	cca 1,5 kg/l	
Hodnota pH	cca 8,5	
VOC kód	2004/42/IIA(g)50(2007)30(2010)30	

Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.