

Baumit Sanova přednástřík

Baumit SanovaVorspritzer



Výrobek	Průmyslově vyráběná suchá omítková směs s cementem odolným proti síranům pro ruční a strojní zpracování. Součást systémů Baumit Sanova. Pro exteriér i interiéru.	
Složení	Síranovzdorný cement, omítkový písek, přísady.	
Vlastnosti	Odolný solím, omezuje transport solí, vysoce paropropustný, odpovídá požadavkům směrnice WTA.	
Použití	Adhezivní prostředek sloužící jako podkladní vrstva (kontaktní můstek) pod minerální omítky (Baumit sanační omítky) a vyrovnávající nasákavost podkladu, na suché i vlhké solemi zatížené minerální podklady.	
Technické údaje	Třída dle ČSN EN 998-1: GP – CS IV Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Spotřeba materiálu: cca 5 kg/m ² při 50 % krytí cca 10 kg/m ² při 100 % krytí Faktor difúzního odporu μ : ≤ 25 Potřeba vody: 10-11 l pro 40 kg suché směsi	
Způsob dodávky	40 kg pytel, 35 pytlů/ pal.= 1400 kg	
Skladování	V suchu na dřevěném roštu v uzavřeném balení max. 6 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny	
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list viz www.baumit.cz	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. V případě silného zasolení podkladu je potřebné provést speciální opatření (např. očistit kartáčem solné výkvěty, ošetřit zdivo vhodným přípravkem proti působení solí, vodorovná izolace). Mechy, prorůstání řas a zazelenalá místa odstranit. Spáry ve zdivu je třeba vyškrábat do hloubky cca 2 cm a následně vyplnit vhodným materiálem (např. Baumit Sanova omítkou S, Baumit Sanova omítkou W, Baumit Sanova pufferovou omítkou).	
Zpracování	Baumit Sanova přednástřík se smísí v samospádové nebo kontinuální míchačce s 10-11 l záměsové vody na 40 kg suché směsi. Doba mísení cca 2 min. Vždy zamísíme obsah celého pytle. Baumit Sanova přednástřík nanášíme zednickou lžící na podklad v závislosti na navrhnutém Sanova systému s 50% nebo 100% krytím. Před nanášením další vrstvy musí být dodržena technologická přestávka: • 50% krytí 3 dny • 100% krytí 7 dní.	
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Čerstvě omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohříváčů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. V kombinaci s Baumit Sanova přednástříkem nepoužívat materiály na bázi sádry (upevňování ochranných rohových profilů, omítkových lišt, elektroinstalačních rozvodů apod.) Funkčnost sanačního systému závisí na přísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Je proto účelné zabránit tomuto působení vytvořením vhodného opatření (horizontální, příp. vertikální izolace).	