

## Materiál

illbruck CT600 je kontaktní lepidlo s vysokou pevností spoje po vytvrzení. Lepidlo je dodáváno a aplikováno jako sprej.

## Provedení

500 ml plechová dóza  
12 kusů v kartonu

Barva: nažloutlá

## Technické informace

<b>Složení</b>	<b>Syntetická pryskyřice</b>
<b>Systém</b>	Fyzikální vytvrzování
<b>Objemová hmotnost</b>	1.22 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskozita (při +20°C)</b>	sprejová konzistence
<b>Bod vzplanutí</b>	-40°C
<b>Otevřený čas (při 20°C)</b>	2 - 3 minuty
<b>Aplikační teplota</b>	+5°C až +30°C
<b>Teplotní odolnost</b>	-20°C až +65°C
<b>Skladování</b>	Skladujte v suchu a chladu při +5°C až +25°C.
<b>Doba skladování</b>	12 měsíců v originálním neotevřeném balení

## Příprava

1. Podkladní plochy musí být čisté, suché, odmaštěné a bez jakéhokoliv další kontaminace, která by měla negativní vliv na adhezi. Pro vyčištění hladkých neporézních ploch (kovy, plasty) použijte čistič illbruck AA404 (R40) nebo AW421.

## Aplikace

1. Protřepejte důkladně dózu s lepidlem před aplikací.
2. Odstraňte víčko a natočte trysku dle potřeby.
3. Stiskněte trysku a držte ji při aplikaci cca 20 cm až 25 od podkladu. Nanášejte lepidlo rovnoměrně.
4. Po ukončení aplikace otočte dózu dnem nahoru a stiskněte trysku. Tímto dojde k jejímu vyčištění a předejete tak jejímu zalepení a ucpání.

## Aplikační metoda pro nižší pevnost

1. Aplikujte rovnoměrně lepidlo na jednu ze dvou podkladních ploch. Poté ihned přitiskněte druhou lepenou plochu. Minimálně jedna z ploch musí být porézní.

## Aplikační metoda pro trvalý spoj (vysoká pevnost)

1. Aplikujte lepidlo na všechny lepené porézní nebo neporézní podkladní plochy, nechejte lepidlo zavadnout cca 2 až 3 minuty. Poté lepené materiály přitiskněte k sobě.

## Aplikační metoda pro rozebíratelný dočasný spoj

1. Naspřejte lepidlo na jednu z lepených ploch. Počkejte cca 3 až 5 minut. Splete materiály k sobě.

## Vydatnost

1. Až 5 m<sup>2</sup> z jedné dózy objemu 500 ml

## Čištění

Pro vyčištění nevytvrzeného lepidla z potřísněných ploch využijte illbruck AA404 (R40) nebo AW421.



## CT600

### Sprejové kontaktní lepidlo



#### Použití

illbruck CT600 je ideální pro extrémně rychlou fixaci různých typů izolačních fólií a membrán navzájem nebo k podkladům, jako jsou dřevo, sádkarton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, papír, plasty, textilie, korek apod.

#### Hlavní přednosti

- Univerzální kontaktní lepidlo v jednoduše použitelném 500 ml balení
- Velmi rychlé zasychání lepidla, téměř okamžitá fixace lepených ploch
- Vhodné pro porézní i neporézní materiály
- Integrovaná nastavitelná tryska umožňuje precizní kontrolu při nanášení lepidla
- Chemická formulace umožňuje vytvořit permanentní, ale rozebíratelný spoj
- Vysoká vydatnost až 5m<sup>2</sup>

**CT600**

## Sprejové kontaktní lepidlo



### Omezení

Není vhodné pro lepení EPS a XPS desek.

---

### Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

### Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



**tremco illbruck s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
13000 Praha 3  
Česká republika  
T: +420 296 565 381  
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.cz