


**Asfaltová penetrace TECHNOMICOL č. 01 – pro penetraci podkladu**

TU 23.99.12-111-72746455-2017


**Popis materiálu:**

**Asfaltová penetrace TECHNOMICOL 01** je roztokem ropných břidlic ve speciálně vybraných organických rozpouštědlech.

Vyznačuje se vysokou smáčecí a propustnou schopností a krátkou dobou schnutí. Hotová penetrace se ihned nanáší na podklad, což je velmi praktické a vede ke zvýšení rychlosti prováděných prací.

**Oblast použití:**

Příprava (ošetření) podkladů před aplikací natavitelných, samolepicích střešních a dalších hydroizolačních materiálů na bázi asfaltů. Penetrace je nezbytná pro zajištění pevného spoje hydroizolačních materiálů s porézními, nerovnými a znečištěnými povrchy.

**Vlastnosti výrobku:**

Parametr	Jednotka	Hodnota
Hmotnostní podíl neprchavých látek	%	min. 45-55
Doba schnutí při 20°C	h	max. 12
Relativní viskozita	s	20-50 <sup>1</sup> (15-40) <sup>2</sup> na viskozimetru B3-246 s průměrem trysky

**Způsob použití:**

Před aplikací je nezbytné penetraci pečlivě promíchat. Asfaltovou penetraci TECHNOMICOL 01 doporučujeme nanášet na ošetřovaný povrch s pomocí kartáčků nebo štětců. Při tomto způsobu aplikace je penetrace vtírána do povrchu, nasycuje ho a zpevňuje, čímž zajišťuje pevné spojení hydroizolační krycí vrstvy s podkladem. Před nanesením penetrace musí být podklad zbaven prachu, nečistot a mastných skvrn. Pokud je teplota vzduchu nižší než +5°C, je penetrace před aplikací nutné ponechat v místnosti při pokojové teplotě alespoň 24 hodin. Teplota vzduchu při aplikaci nesmí být nižší než -10°C.

**Spotřeba:**

Spotřeba základního nátěru 0,25 – 0,35 l/m<sup>2</sup>  
 1 l na 3,33 m<sup>2</sup> povrchu.

**Skladování:**

Skladujte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od -20°C do +30°C.  
 Zaručená doba skladovatelnosti - 18 měsíců.

**Doprava:**

Produkty přepravované všemi druhy dopravy v krytých vozidlech v souladu s Pravidly přepravy zboží, které provozují tento typ přepravy.

**Balení:**

Kovové kbelíky 3l, 10l, 20l.

<sup>1</sup> místo výroby Osipoviči,

<sup>2</sup> - místo výroby Voskresensk